



ООО «ПОЛИХИМ»
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю. Фучика, д. 8а, офис 321
Тел. (831)216-37-25, 216-37-28
www.masterwax.ru, info@masterwax.ru

Пушечное сало
ТУ 2384-002-25582316-2015



- Защита от коррозии
- Консервация металлических изделий и механизмов
- Водостойкий состав

Описание

Консервационная (защитная) смазка представляющая собой нефтяное масло, загущенное петролатумом и церезином, с добавлением антикоррозионной присадки.

Свойства

- Высокие адгезионные и консервационные свойства
- Способность удерживаться на наклонных и вертикальных поверхностях
- Водостойкость
- Работоспособность в широком диапазоне температур -50 – +50°C

Применение

Предназначено для защиты от коррозии металлических изделий, предотвращения ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервации металлических изделий и механизмов.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет	Однородная мазь от желтого до коричневого цвета	ГОСТ 29319 и п. 5.3, 5.4 ТУ
2	Массовая доля нелетучих веществ, %	90-93	ГОСТ 31939
3	Вязкость по Брукфильду при (20±0,2) °С, мПа.с (5 об/мин, шпindelь 6, через 10 с)	120000-200000	ГОСТ 25271
4	Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	п. 5.7 ТУ

Поверхности для нанесения

Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.

Технология нанесения

Подготовка поверхности:

Перед нанесением материала необходимо удалить грязь и рыхлую ржавчину; очищенную поверхность обезжирить (ацетоном, уайт-спиритом, бензином) и просушить. Если на металле присутствует ржавчина, то её нужно по возможности зачистить и обработать преобразователем ржавчины ФОР-1.

Нанесение материала:

Материал наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°C.

Пушечное сало разогреть до температуры 50-60°C, при необходимости разбавить бензином или уайт-спиритом. Наносить на подготовленную поверхность методом воздушного или безвоздушного распыления, кистью или валиком. При закладке металлических деталей на длительное хранение (консервацию) обработку проводить методом окунания в расплав пушечного сала. Подтеки или излишки материала удалять очистителем битумных пятен или уайт-спиритом.

После окончания работ оборудование промыть уайт-спиритом или бензином.

Хранение и транспортировка

Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Температурный режим хранения: от +5°C до +35°C. Температурный режим транспортирования: от -20°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения – 5 лет

Меры предосторожности

Бережь от огня.

Разогрев пушечного сала производить на электроплитке с закрытой спиралью, либо с помощью инфракрасных обогревателей. **Не использовать источники открытого огня!** Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

СИЗ: респиратор, перчатки, защитные очки

Сертификаты

СГР RU 77.10.34.016.E.000028.01.16

РПБ 25582316.20.68421 до 21.06.2026

Стандартная фасовка

Жестяная банка 0,75 кг, 12 шт. в коробке, арт. MW021001

Жестяная банка 1,8 кг, 6 шт. в коробке, арт. MW021002

ПЭТ банка 0,75 кг, 12 шт. в коробке, арт. MW021003

ПЭТ банка 1,8 кг, 6 шт. в коробке, арт. MW021004

Вспомогательные материалы

Преобразователь ржавчины ФОР-1

Триггер 500 мл, 15 шт, гофрокороб, арт. MW060102

Очиститель битумных пятен

Аэрозольный баллон 400 мл, 15 шт., гофрокороб, арт. MW070102

Триггер 500 мл, 15 шт, гофрокороб, арт. MW070101



Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.

Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.