



ШПАТЛЕВКИ

Шпатлевка SOFT OPTIMAL

Артикул	Описание	В коробке
10.107.0300	0.3 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	18 шт.
10.107.0700	0.7 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	12 шт.
10.107.1700	1.7 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	8 шт.

Двухкомпонентная полиэфирная наполняющая шпатлевка Soft Optimal легко принимает желаемую форму при любой толщине слоя материала. Легко и мягко шлифуется.

- Обладает хорошей наполняющей способностью
- Легко распределяется по поверхности
- После высыхания образует беспористую поверхность
- Подходит для машинного / ручного шлифования «по-сухому»
- Имеет очень высокую адгезию к большинству металлических материалов, используемых для изготовления кузова автомобиля.

Адгезия к материалам	
Обычная и оцинкованная сталь	+
Алюминий	+
Стеклопластики	+
Старое / заводское лакокрасочное покрытие	+

Подготовка к нанесению			
	• Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем. • Старое лакокрасочное покрытие и следы коррозии удалить путем шлифования абразивами P80 – P120 (кромки - P150 или P180). • Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить.		
Нанесение			
	Добавить 2–3 % по весу отвердителя BPO		Жизнеспособность: 4–8 минут
Сушка, шлифование			
	5–10 минут / 60°C 15–30 минут / 20°C 5 минут / коротковолновая ИК-сушка		Шлифовать абразивами P80 – P280
	• Не наносите полиэфирную шпатлевку на неотшлифованные поверхности. • Используйте рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов. • Не наносите шпатлевку на протравливающие грунты и однокомпонентные акриловые материалы. • Не наносите лакокрасочные покрытия прямо на полиэфирные шпатлевки во избежание впитывания материала. • Не наносите шпатлевку при температуре ниже 15°C.		
Технические характеристики			
Цвет		зеленый	
Плотность (при 20°C), г/см³		1.75-1.85	