

# 2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК V5 AS

МОВИНЕЛ®

V5 = Идеальный результат в неидеальных условиях AS = Anti-Scratch = Устойчивый к царапинам

Бесцветный лак, предназначенный для нанесения на базовые покрытия. Лак отличается коротким временем сушки, отличной механической и химической стойкостью, что обеспечивает длительную защиту. Хороший блеск, не дает усадку. Не требует дополнительного разбавления при смешивании с отвердителем. Прост в нанесении. Не склонен к образованию подтеков. Достойный результат даже в неидеальных условиях работы. Содержит Anti-Scratch добавку, то есть устойчив к микроповреждениям в виде царапин.

УПАКОВКА	Упаковка: 6 x 1,0 л 4 x 5,0 л	Артикул: 40026402 40026404			
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	МОВИНЕЛ 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 7700 Упаковка: 6 x 0,5 л 4 x 2,5 л	МОВИНЕЛ 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 7750 Упаковка: 6 x 0,5 л	МОВИНЕЛ 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 7730 Упаковка: 4 x 2,5 л		
Артикул: 47155401 47155403	Артикул: 47901201	Артикул: 4807203			
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.					
Цвет:	прозрачный				
Плотность:	0,944 г/мл				
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		2004/42/II B(e) (840) 540. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (e)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. VOC настоящего материала составляет 540 г/л.			
		2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%			
		Финишные покрытия и лаки MOBIHEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.			
ТИП ПОДЛОЖКИ	МОВИНЕЛ базовое покрытие.				
ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему:   2 ч MOBIHEL 2K HS бесцветный лак V5 AS 1 ч MOBIHEL отвердитель 7700			
		  2 ч MOBIHEL 2K HS бесцветный лак V5 AS 1 ч MOBIHEL отвердитель 7750			
		  2 ч MOBIHEL 2K HS бесцветный лак V5 AS 1 ч MOBIHEL отвердитель 7730			

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)

# 2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК V5 AS

МОВИНЕЛ®

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по весу:	<table border="1"><tr><td>18°C</td><td>100 г MOBIHEL 2K HS бесцветный лак V5 AS</td></tr><tr><td>5°C</td><td>52 г MOBIHEL отвердитель 7700</td></tr></table>	18°C	100 г MOBIHEL 2K HS бесцветный лак V5 AS	5°C	52 г MOBIHEL отвердитель 7700
18°C	100 г MOBIHEL 2K HS бесцветный лак V5 AS						
5°C	52 г MOBIHEL отвердитель 7700						
	Жизнеспособность смеси:	4 часа / 20°C					
	Рабочая вязкость:	15 – 17 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C					
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,2 – 1,4 мм для рабочей вязкости 15 – 17 сек рекомендована дюза: 1,2 – 1,3 мм DIN 53211Ф4 / 20°C 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)				
		Количество слоев:	2 слоя = 50 – 60 мкм				
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C:	16 часов				
		При 60°C:	30 мин				
		ИК коротковолновая сушка:	8 – 12 мин расстояние до детали: 70 – 80 см				
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	5 лет				
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пенную или CO<sub>2</sub>. Продукт содержит органические растворители.</p> <p><b>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</b></p>						