

2K HS Акриловый лак ICAR Prime 5100

Описание продукта:

2K HS акриловый лак с высоким сухим остатком. Применяется в системе база/лак. Сочетает легкость нанесения с минимальным риском усадки. Позволяет создать прочное, высокоглянцевое покрытие с превосходной стойкостью к повреждениям и защитой от атмосферных воздействий. Может быть использован для локального, панельного и полного ремонта.

Совместимые поверхности:

- Базовые покрытия

Технические данные:

Плотность - 0.972 кг/л.

Содержание твердых веществ - 48%

VOC 2004/42/IIВ(с)(520) макс 420 г/л.

Теоретическая укрывистость - 8-9 м²/л при толщине слоя 50 мкм

Хранение:

- Хранить лакокрасочный материал в сухом помещении при температуре 5-20 °С.
Лак 18 мес
Отвердитель 12 мес
Растворитель 24 мес.



Подготовка поверхности:



Тщательно обеспылить, протереть липкой салфеткой, продуть сжатым воздухом

Подготовка продукта:



Перед использованием тщательно перемешать, выдержать при комнатной температуре



Пропорция смешения 2 : 1
Разбавитель 5-10%



Жизнеспособность при 20 °С - 2 ч



Вязкость при 20 °С / DIN CUP 4 - 17-19 сек

Нанесение:



Дюза: 1.3 - 1.4 мм
Дюза HVLP: 1.3 - 1.4 мм
Давление: 2.0 - 2.5 бар
Давление: 0.7 бар на выходе



Нанести 1,5 - 2 слоя
Толщина покрытия: 50-60 мкм

Выдержка:



Выдержка 0-10 мин при 20 °С между слоями и перед ускоренной сушкой

Сушка:



При 20 °С - 4 ч
При 60 °С - 20 мин



15 мин короткие волны. Важно: инфракрасную сушку устанавливать на расстоянии не менее 80 см от поверхности

Техника безопасности:



Использовать соответствующие типу работ средства индивидуальной защиты