


PALINAL®

High Technology Paint

923SMART

2K HS прозрачный лак



Прочный двухкомпонентный акриловый лак 923SMART обладает высокой устойчивостью к старению, химическим и атмосферным воздействиям. Придает покрытию превосходный внешний вид.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Двухслойный лак
 - Стандартная сушка
 - Отличный глянец
 - Превосходная растекаемость
- Продукт наносится как на эмали на основе воды, так и на основе растворителя (сольвент)

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Продукт легко наносится в 2 слоя, что приводит к образованию плотной плёнки. Допускается нанесение в три слоя.

ПОДГОТОВКА

	Соотношение смешивания	2 : 1	
	Лак	923SMART	100% по об.
	Отвердитель	993.Maxi Solid Стандартный 993.FAST Быстрый 993.SLOW Медленный 999HS98 Универсальный	50% по об.

НАНЕСЕНИЕ

	Период жизнеспособности (20° C) после добавления отвердителя	4 ч
	Вязкость DIN/4	17 сек ± 1 сек
	Размер дюзы	1,2 - 1,3 RP
	Давление	1,7 – 2,2 RP
	Количество слоев	2 полных слоя
	Межслойная выдержка	5-10 мин

СУШКА И ВЫДЕРЖКА

	Выдержка	5-10 мин
	Полная готовность	8 ч
	Сушка При 20 °С: При 60 °С:	24 ч 20-30 мин
	ИК сушка: средние волны	10-15 мин
	Полировка При 20° С При 60° С	16 ч 40 мин
	Толщина покрытия	40-50 мкм

РАСХОД И СРОК ХРАНЕНИЯ

	Расход готового к использованию продукта (м ² /кг x 1 мкм)	460
	Срок хранения	24 месяца 5 < °С < 35

*Для достижения максимальной прочности покрытия: сушка в течение 7 дней при 20°С

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

ЛАК 923SMART	ОТВЕРДИТЕЛЬ 993.Maxi Solid
50 г	25 г
100 г	50 г
150 г	75 г
200 г	100 г
250 г	125 г
300 г	150 г
350 г	175 г
400 г	200 г
450 г	225 г
500 г	250 г
600 г	300 г
700 г	350 г
800 г	400 г
900 г	450 г
1000 г	500 г

Сопутствующие продукты

ОТВЕРДИТЕЛЬ	
993.Maxi Solid	Maxi solid Стандартный
993.FAST	Быстрый
993.SLOW	Медленный

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Для сушки лака при температуре 20 °C рекомендуется использование отвердителя 993.FAST

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.