

VOLVEX

BRILLIANT HS LACK

Бесцветный акриловый лак HS 2:1. Отвердитель для лака и краски 2К HS.

Двухкомпонентный акриловый лак, устойчивый к царапинам. Характеризуется длительным сроком годности и простым применением без дополнительного разбавителя. В результате применения лака покрытие гладкое, отличается высоким блеском и очень хорошей химической и механической стойкостью к атмосферным воздействиям, а также устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

Плотность лака: 0,98-0,99 г/см³.

Плотность отвердителя: 0,98-1,01 г/см³.

Расход продукта: 8,5-9,5 м²/л.

Цвет: бесцветный.

Правила применения:

- Очистить и обезжирить обрабатываемую поверхность.
- Смешать лак и отвердитель в соотношении 2:1.
- Применять обычный распылитель (1,3 мм, давление 2,5-3,0 бар).
- Нанести 2 слоя с 5-7-минутным перерывом для испарения растворителей перед нанесением другого слоя.
- Время выдержки перед сушкой 10 мин.
- Толщина сухой пленки 50-55 мкм.
- Жизнеспособность смеси при 20°C 90-110 мин.
- Применять при температуре 18-22°C и относительной влажности воздуха 40-60%.
- Расход продукта 8,5-9,5 м²/л.
- Время сушки при 20°C: на ошупь 3-4 ч.; для полировки 6-8 ч.
- Время сушки при 60°C: на ошупь 25 мин; для полировки 30 мин.

Примечание. Перед полировкой прозрачного покрытия, высушенного при 60° C, подождите до 1 часа для охлаждения.

- ИК-Сушка 8-15 мин.



By volume: 2:1
By weight: 100:50,5



14-16 sec/20°C
DIN cup 4mm



1,3 mm
2x=50-55 µm



Between coats: 5-7 min
Before baking: 10 min
at 18-22°C



Dry to touch:
25 min/60°C
3-4 h/20°C
Dry to polish:
30 min/60°C
6-8 h/20°C



Short and medium
wave: 8-15 min

Фасовка	Штук в коробке	Артикул
1 л + 0,5 л	12	34460587
5 л	4	34460369
2,5 отвердитель	4	34460337

