

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



2K Лак HS Быстрый Antiscratch AUTOP PROFESSIONAL - двухкомпонентный прозрачный быстросохнущий лак с высоким сухим остатком. Идеально подходит для окраски нескольких деталей или точно. Высыхает от пыли через 5 мин, готов к полировке через 3 часа 20°C, за счет чего позволяет добиться значительного повышения производительности. Условия нанесения и скорость работы можно регулировать выбором различных акриловых отвердителей и разбавителей AUTOP PROFESSIONAL. Плотность: 0,970 г/см³.

ATP-CR40/30 Безцветный

фасовка, л	артикул
0,5	ATP - CR40/30-05
1,0	ATP - CR40/30-1
5,0	ATP - CR40/30-5

ТУ 20.30-003-56451051-2017

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ



- Базовые покрытия на основе растворителей.
- Существующие покрытия.

ЛЕТУЧИЕ ВЕЩЕСТВА



Содержание VOC для данного типа продуктов в готовой смеси 580 г/л.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ



продукт	артикул	наименование	по объему, мл	по массе, г
A. ЛАК	ATP-CR40/30	2K Clear Coat HS Rapid Antiscratch AUTOP PROFESSIONAL	100	100
B. ОТВЕРДИТЕЛЬ	ATP-HR10/41	Hardener Standard for clear AUTOP PROFESSIONAL	50	50
	ATP-HR10/42	Hardener Fast for clear AUTOP PROFESSIONAL		
C. РАЗБАВИТЕЛЬ	ATP-TR50/51	Thinner Standard AUTOP PROFESSIONAL	от 0 до 15	от 0 до 15,8
	ATP-TR50/52	Thinner Fast AUTOP PROFESSIONAL		

Для определения точной дозировки компонентов используйте мерную емкость. Компонент C добавляется в готовую смесь A+B.

ОБОРУДОВАНИЕ



Используйте краскопульт (диаметр сопла 1,2-1,4 мм, давление 2,0-4,0 bar*). *См. инструкцию на краскопульт.

Для очистки оборудования рекомендуется применять оригинальные разбавители Thinners AUTOP PROFESSIONAL.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ



Количество слоев	2
Толщина покрытия (2 слоя)	40- 50 мкм
Теоретический расход	
Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия.	до 8 м ² на 1 л смеси
Температура (детали, смеси, окружающей среды)	от +15°C до +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%
Жизнеспособность готовой смеси	3 часа при 20°C

ВЫДЕРЖКА



Между слоями: 3-5 мин при 20°C
Перед сушкой: 5-7 мин при 20°C

СУШКА



	Вариант 1: воздушная сушка при 20°C		Вариант 2: ускоренная сушка при 60°C	
	Сухой на отлип	Сухой полностью	Сухой на отлип	Сухой полностью
Отвердитель AUTOP PROFESSIONAL				
Hardener Fast for clear AUTOP PROFESSIONAL	13 мин.	> 1,5 ч.	3 мин.	10 мин.
Hardener Standard for clear AUTOP PROFESSIONAL	15 мин.	> 2 ч.	5 мин.	10 мин.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА: ПОЛИРОВКА ИЛИ ПОВТОРНАЯ ОКРАСКА



Лак готов к полировке или повторной покраске через 1 час после окончания сушки, когда поверхность полностью остынет.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ



Срок годности со дня изготовления в не распакованной упаковке 48 месяцев при 20°C.
Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении в плотно закрытой/герметичной упаковке при температуре до + 35°C.



ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО!



Только для профессионального применения. Не предназначен для домашнего использования. Беречь от источников воспламенения. Хранить в недоступном для детей и посторонних месте. Не курить во время работы. Рекомендуется использовать защитные перчатки, очки и респиратор с внешней подачей воздуха. Работать с продуктом в хорошо вентилируемом помещении. Избегать вдыхания паров, проглатывания, попадания в глаза и контакта с кожей. При попадании продукта и/или его составляющих в организм срочно обратиться к врачу. Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии со всеми местными, региональными, национальными и международными требованиями.

