



1

ГРУНТ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ КИСЛОТНЫЙ НАПОЛНЕННЫЙ SELF-ETCH PRIMER

000 Предприятие в Полихим-Воронеж, Россия, 394033,
г. Воронеж, ул. Остужева, д. 43-а. Телефон: +7(473) 221-78-88,
e-mail: office@phvrn.ru, сайт: detop-polihim.ru

ВЕРСИЯ 2/2023

АЭРОЗОЛЬ 650 МЛ

ТУ 20.30.12-009-56451051-2018

Описание / Назначение:

Кислотный грунт, наполненный антикоррозионными пигментами, предназначен для барьерной защиты от коррозии поверхностей черных металлов, оцинкованной и нержавеющей стали, меди, алюминия и других металлов. заменяет фосфатирование, может использоваться под сварку, а также для защиты металлоконструкций при межоперационном хранении. Применяется в качестве адгезионного грунта с последующим покрытием грунт-эмалью и однокомпонентными или двухкомпонентными антикоррозионными грунтами в комплексе с защитно-декоративными эмалями типа акриловых, алкидных, винилацетатных и т.п.

На грунт нельзя наносить полиэфирные материалы. Не рекомендуется наносить эпоксидные грунты на кислотный грунт.

Характеристики:

- Превосходные антикоррозионные свойства.
- Останавливает коррозию и блокирует ржавчину.
- Равномерно наносится и хорошо растекается.
- Быстро сохнет.

Основа:

Поливинилбутиральная смола.

Цвет:

Красно-коричневый.

Покрyтия для нанесения:

- Очищенные, отшлифованные металлические поверхности.
- В том числе оцинкованная и нержавеющая сталь, медь и алюминий

Меры безопасности:



Баллон находится под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не вскрывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы.



Используйте средства индивидуальной защиты, респиратор, перчатки, очки. Применять на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Для получения дополнительной информации смотрите Паспорт безопасности на продукт.

Подготовка поверхности:



Тщательно очистить поверхность от загрязнений и ржавчины.



Поверхность обезжирить и высушить. Применять ПЕТОР «Обезжириватель-Антисиликон».




При необходимости поверхность отшлифовать абразивом P320 — P400. После обработки повторно очистить, обезжирить и высушить. Допускается остаток небольшого количества трудно счищаемой ржавчины в порах.



Поверхности, не подлежащие покраске, защитить с помощью пленки и малярного скотча.






ПРИМЕНЕНИЕ

Встряхивание:



Тщательно встряхните баллон не менее 2 - 3 минут до появления отчетливого стука шариков внутри баллона. В процессе нанесения встряхивание периодически повторяйте. После встряхивания баллона сделайте контрольное распыление в сторону.



Расстояние распыления:		Распылять с расстояния 15 - 20 см. Расстояние распыления зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем расстояние до поверхности должно быть больше.
Нанесение:		Нанесите 1-2 слоя с межслойной выдержкой. Рекомендуемая толщина сухой пленки одного слоя 5-8 мкм, всех слоев 10 - 15 мкм. При нанесении баллон держать вертикально и перемещать строго параллельно поверхности.
Межслойная выдержка:		5-10 минут. Выдержка между слоями зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем выдержка больше, и чем выше температура, тем выдержка меньше.
Поворотное сопло:		Поворотное сопло распылительной головки, позволяет изменять ориентацию факела распыления на вертикальную и горизонтальную.
Условия нанесения:		Оптимальные условия нанесения: температура 18 - 25 °С и относительная влажность воздуха не выше 70%.
Примерный расход:		Около 3,5-4,0 м2 при толщине сухой пленки 12 - 15 мкм. Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности и рабочие условия.
Время высыхания:		На отлип - через 10-15 минут, до степени 3 - через 30 мин при 20°С. Полное высыхание и набор твердости через 24 часа. Время высыхания зависит от толщины покрытия и влажности.
Завершение работы:		Важно! После покраски, если баллон не закончился и планируется его дальнейшее использование, необходимо прочистить клапан, переверните баллон и нажимайте на распылитель до появления струи чистого газа.
Последующие покрытия:		• Однокомпонентные грунт-эмали. • Однокомпонентные или двухкомпонентные грунты в комплексе с защитно-декоративными эмалями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок годности:		3 года. Срок годности относится к неиспользованным баллонам, которые правильно хранились при температуре от -10 °С до +35 °С и относительной влажности ниже 60%. Баллоны должны храниться и транспортироваться в вертикальном положении. Хранить в сухом месте, где баллоны защищены от химических и механических воздействий. При хранении должны быть соблюдены все меры безопасности. Хранить в недоступном для детей месте.
Утилизация:		Пустые баллоны утилизировать как бытовой отход, подлежащий вторичной переработке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и средствах индивидуальной защиты содержится в Паспорте безопасности, который Вы можете найти на сайте detop-polihim.ru. Компания не несёт ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Покупателю следует самостоятельно определить, насколько продукт подходит для его целей, а также ознакомиться с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническая документация и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. Информация не является обязательной, мы не несём ответственность за её целостность, точность и полноту. Она не освобождает пользователя от обязанности проверить пригодность продукта для использования по назначению. При использовании продукта по другой технологии, которую мы не можем контролировать, компания не несёт ответственность за результат, в том числе и за возможную порчу имущества, включая убытки. Мы оставляем за собой право обновлять, изменять или дополнять содержание информации без специального уведомления.

По вопросам технической поддержки и качества продукции обращаться
по телефону бесплатной горячей линии
8-800-100-88-82