

VOLVEX

CLEAR HS LACK

Бесцветный акриловый лак HS 2:1. Отвердитель для лака и краски 2К HS.

Высокоглянцевый акриловый лак с повышенным содержанием сухого остатка. Выпускается на основе высококачественной 2К-акриловой смолы. Имеет отличную механическую и химическую стойкость, высокую степень блеска и эластичность, быстро высыхает.

Наносить на metallic paint, auto finishing system, base- краски большинства производителей.

Плотность лака: 0,96 г/см³.

Плотность отвердителя: 1,00 г/см³.

Цвет: бесцветный.

Правила применения: смешать лак с отвердителем в пропорции 2:1. Наносить окрасочным пистолетом с диаметром сопла 1,3 мм, два слоя с толщиной покрытия 35-40 мкм.

Время испарения 10 мин. Время сушки 30 мин при +60°C, 5-6 часов при +20°C.



By volume: 2:1

By weight: 100:50,5



14-15 sec/20°C

DIN cup 4mm



1,3 mm

2x=35-40 µm



Between coats: 5-7 min

Before baking: 10 min

at 18-22°C



Dry to polish: 30 min/60°C

Dry to assembly: 5-6 h/20°C

Dry to polish: 8-9 h/20°C

Full hardness: 5-7 days/20°C



Short and medium

wave: 10 min

Фасовка	Штук в коробке	Артикул
0,5 л + 0,25 л	12	34459442
1 л + 0,5 л	12	34459443
5 л + 2,5 л	4	34459342

