

VOLVEX

TITANIUM HS LACK

Бесцветный акриловый лак HS 2:1. Отвердитель для лака 2К HS.

Экономичный автомобильный лак с уменьшенным блеском, идеально адаптирующийся к блеску старых и изношенных лаковых покрытий. Хорошее растекание, шлифовальность, быстрое высыхание лака упрощают проведение ремонта и сокращают время нахождения автомобиля в камере покраски. Устойчив к воздействию УФ-лучей и атмосферным условиям, что гарантирует прекрасный вид лакированной поверхности.

Наносить на базовые краски на водной основе и основе разбавителя.

Физико-химические свойства:

Бесцветная жидкость с запахом растворителя.

Плотность лака: 0,97 г/см³.

Плотность отвердителя: 1,00 г/см³

Цвет: бесцветный.

Правила применения:

- Тщательно перемешать лак, отвердитель и разбавитель для акриловых изделий, до момента получения однородной консистенции.
- Не следует превышать рекомендованное количество добавляемого отвердителя.
- Наносить с помощью распыляющего пистолета с соплом диаметром 1,3 - 1,4 мм при давлении 2-2,5 бар. Количество слоев: 2.
- Смесь использовать в течение: 1 часа при 20°C
- Время испарения между слоями: 10-12 минут при 20°C.
- С продуктом работать при температуре не ниже 10°C и относительной влажности не выше 75%.
- Время высыхания: Пылесухость: 30 минут при 20°C или 5 минут при 50°C.
- Высыхание: 14 часов при 20°C или 45 минут при 50°C.
- Полное отверждение: четыре дня.
- Время высыхания зависит от температуры отдельных элементов.

Температура ниже 20°C продлевает время отверждения.



By volume: 2:1



0-5%
THINNER
ACRYL NORMAL



15-17 sec/20°C
DIN cup 4mm



1,3-1,4 mm
2x
2-2,5 bar



10-12 min



Dry to touch: 5 min/50°C; 30 min/20°C
Dry to polish: 45 min/50°C; 14 h/20°C
Full hardness: 4 days

Фасовка	Штук в коробке	Артикул
0,5 л + 0,25 л	8	34462679
1 л + 0,5 л	6	34461114
5 л	3	34462681
2,5 отвердитель	3	34462683

