

30/04

1К ЭМАЛЬ СТРУКТУРНАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКА 1K PLASTIC STRUCTURE COAT

FOR CAR BODY REPAIR
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная быстросохнущая структурная эмаль предназначена для создания рельефной поверхности при ремонтной покраске пластиковых деталей автомобилей. Воспроизводит оригинальную заводскую текстуру. Покрытие устойчиво к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям.

■ чёрный

■ серый

Структура: мелкая
ТУ 2312-002-56451051-11

Фасовка:
500 мл — АТР-СТ30/04-05/P2

Фасовка:
500 мл — АТР-СТ30/04-05/P3



ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Подготовленные пластиковые детали (кроме полипропилена и полиэтилена).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Поверхность перед нанесением должна быть тщательно вымыта моющими средствами, очищена, обезжирена, высушена и обеспылена.

Для очистки и обезжиривания поверхности используйте AUTOP №21 «Обезжириватель-антисиликон сольвентный» и AUTOP №23 «Очиститель-обезжириватель водно-спиртовой», для устранения статического электричества - AUTOP №1 «Очиститель-антистатик универсальный».

РАЗБАВЛЕНИЕ



Перед применением эмаль тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости довести до рабочей вязкости Растворителями AUTON P-12, P-4, P-5. Разбавление до 20-25% от общей массы. Вязкость нанесения - 20-22 секунд при +20°C, вискозиметр DIN4.

ОБОРУДОВАНИЕ



Рекомендуем использовать краскопульт с диаметром сопла 1.3-1.6 мм и рабочим давлением 4.0 – 6.0 bar (см. инструкцию на краскопульт).

Для очистки оборудования рекомендуем применять оригинальные разбавители AUTOP.

НАНЕСЕНИЕ



- | | |
|---------------------|---|
| Условия | • Рекомендуемая температура +20°C (не ниже +10°C). Влажность воздуха - не выше 75%. |
| Количество слоев | • 1-2 слой, толщина одного слоя - 20-25 мкм. |
| Межслойная выдержка | • 5-10 минут при +20°C. |

ВРЕМЯ СУШКИ ПРИ +20°C



На отлип - не более 20 мин.
Для монтажных работ – не более 2 ч.
Полное высыхания – не более 24 ч.
Набор твердости – не более 48 ч.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Может быть окрашено большинством окрасочных систем.

ХРАНЕНИЕ



Хранить в плотно закрытой таре в сухом и прохладном помещении при температуре от -10°C до +35°C, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Защищать от химических и механических воздействий. Избегать больших температурных колебаний. Срок годности - 2 года, при соблюдении условий хранения.

ПРИМЕЧАНИЯ



- Только для профессионального применения!
- Осторожно! Огнеопасно! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов.
- Применять средства индивидуальной защиты, респиратор, перчатки, очки.
- Остатки материалов должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством.

По вопросам технической поддержки
и качества продукции обращаться
по телефону бесплатной горячей линии
8-800-301-61-61

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти на [сайте autop-pro.ru](http://сайт autop-pro.ru). Компания не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую мы не можем контролировать, компания не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая убытки.