

2K HS OPTI CLEAR

CF Прозрачный лак 2K HS Opti Clear

Описание

Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка для ремонта базовых лакокрасочных покрытий. Обладает очень высокой твердостью, блеском и прекрасно полируется.

Область применения:

- создание двухслойных лакокрасочных покрытий при окраске легкового и коммерческого транспорта.

Продукты

7-230-1000 Прозрачный лак 2K HS Opti Clear 1 л

7-320-0500 Отвердитель для прозрачного лака 2K HS Opti Clear 0.5 л

Свойства

- Экономичен благодаря высокому содержанию сухого вещества
- Отлично защищает окрашенные поверхности от химических и механических воздействий
- Не желтеет
- Оптимизирован для нанесения в окрасочно-сушильных камерах и зонах подготовки.

Подложки

Водоразбавляемые и сольвентные базовые краски, заводские лакокрасочные покрытия*.

***Не наносить** на однокомпонентные грунты, в т.ч. протравливающие и противокоррозионные, и на термопластичные покрытия.

2K HS OPTI CLEAR

CF Прозрачный лак 2K HS Opti Clear

ПОДГОТОВКА и НАНЕСЕНИЕ

 Смешивание	Добавить 50% по объему отвердителя для прозрачного лака 2K HS Opti Clear
 FORD 4, 20°C	17 – 18 секунд
VOC	480 г/л
 Жизнеспособность, 20°C	~ 2 часа
	Диаметр дюзы: 1.3 мм Давление на входе: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов
 Нанесение	2 нормальных слоя с промежуточной выдержкой в 7 – 10 минут
	70 мкм (2 слоя)
СУШКА	
 60°C	- выдержка: 5 – 10 мин - сушка: 30 минут или
 20°C	- сушка от «пыли»: 25 мин - сушка «на отлип»: 2.5 часа - монтажная прочность: 5 часов - полировать: через 24 часа или
 Средне- или коротковолновая	- предварительная сушка: 4/5 мин (темные краски/«металлик») - окончательная сушка: 8/10 мин (темные краски/«металлик»)
Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.	

2K HS OPTI CLEAR

CF Прозрачный лак 2K HS Opti Clear

Только для профессионального применения! Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

Очистка оборудования

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для мойки.

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(г/л)	
7-230-1000	прозрачный лак, 1 л	1	992	бесцветный
7-330-0500	отвердитель, 0.5 л	1	прим. 1000	бесцветный

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке упаковки.