



ПРОЗРАЧНЫЕ ЛАКИ

Лак прозрачный UHS SR

Артикул	Описание	В коробке
10.209.1500	1 л прозрачный лак + 0.5 л отвердитель	12 шт.
10.207.1000	Добавка для увеличения блеска, 1 л	12 шт.

Двухкомпонентный акриловый прозрачный лак с высоким содержанием твердого вещества. Обладает очень хорошей растекаемостью и стойкостью к царапанию. Используется для частичной и полной окраски автомобилей по двухслойной технологии с использованием обычных и водоразбавляемых базовых красок.

- Отлично растекается
- Обладает высокой твердостью и повышенной стойкостью к царапанию
- Устойчив к воздействию химических веществ, погоднo-климатических факторов, ультрафиолетовому излучению
- Не желтеет.

Адгезия к материалам	
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Базовые краски	+

Подготовка к нанесению			
	• Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать. • Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. При необходимости осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски.		
Нанесение			
	Смешать в соотношении 2:1 по объему с отвердителем для прозрачного лака UHS SR + 0-7% по объему TOP 10 Добавки для увеличения блеска		до 2 часов при 20°C
	По весу (лак : отвердитель : добавка) : 100 г : 50 г : 0-6.2		Дюза: 1.3–1.4 мм Входное давление: 2 – 2.5 бар
	16 – 18 секунд, DIN 4 мм / 20°C 17 – 19 секунд, FORD 4 мм / 20°C		2 слоя с межслойной выдержкой в 5–7 минут 45 – 50 мкм
Сушка, шлифование			
	Выдержка перед ускоренной сушкой: 10 минут / 20°C		
	При 60°C	ИК-сушка	При 20°C
	30 минут	10 минут	6 – 7 часов
	• Не рекомендуется наносить при температуре ниже 18°C. При низкой температуре сушите в окрасочно-сушильной камере. • Не используйте активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавляйте загустевший материал. Не смешивайте активированный материал с неактивированным. • Соблюдайте время выдержки перед полировкой (до одного часа) окрашенной детали после сушки в окрасочно-сушильной камере. • Соблюдайте время выдержки окрашенной детали перед инфракрасной сушкой. • Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия. • Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала. • После использования плотно закрывайте емкости с материалами.		
Технические характеристики			
Цвет		бесцветный, прозрачный	
Плотность прозрачного лака (при 20°C), г/см³		0.97 – 0.99	
Плотность отвердителя (при 20°C), г/см³		0.97 – 0.99	
Плотность добавки для увеличения блеска (при 20°C), г/см³		0.85 – 0.87	