




873.2K51 | ST51 | 1151 | 2251

FONDO ACRILICO 2K RIEMPITIVO 5:1

2K ACRYLIC FILLING FILLER 5:1

2004/42/IIB (c) (540) 535


FILLER

873.2K51	GRIGIO	GREY СЕРЫЙ
873.ST51	GRIGIO SCURO	DARK GREY ТЁМНО-СЕРЫЙ
873.1151	BIANCO	WHITE BLANC БЕЛЫЙ
873.2251	NERO	BLACK NOIR ЧЁРНЫЙ



PREPARAZIONE Preparation Приготовление		ALTO RIEMPITIVO High Filling Высокий уровень порозаполнения	RIEMPITIVO Filling Порозаполняющий	ISOLANTE Insulating Изолирующий
RAPPORTO MISCELA Mixing ratio Соотношение смешивания		5 : 1	5 : 1	5 : 1
PRODOTTO Product Продукт	873.2K51	100 VOL	100 VOL	100 VOL
CATALIZZATORE Hardener Отвердитель	993.MS— MaxySolido 293.HS20 UHS	20 VOL -	20 VOL -	20 VOL -
DILUENTE Thinner Разбавитель	075.0020 STANDARD 075.0030 SLOW	-	10 VOL	20 VOL

TDS C17 EDIZ. 05/2019

PRODOTTO PRODUCT ПРОДУКТ			DILUIZIONE DILUTION РАЗБАВЛЕНИЕ		
CATALISI CATALYSIS КАТАЛИЗ			ALTO RIEMPITIVO High Filling Высокий уровень порозаполнения	RIEMPITIVO Filling Порозаполняющий	ISOLANTE Insulating Изолирующий
873.2K51	993.MS--	293.HS20	075.0020 – 075.0030		
50 g	6,5 g	5,5 g	-	2,5 g	5 g
100 g	13 g	11 g	-	5 g	10 g
150 g	19,5 g	16,5 g	-	7,5 g	15 g
200 g	26 g	22 g	-	10 g	20 g
250 g	32,5 g	27,5 g	-	12,5 g	25 g
300 g	39 g	33 g	-	15 g	30 g
350 g	45,5 g	38,5 g	-	17,5 g	35 g
400 g	52 g	44 g	-	20 g	40 g
450 g	58,5 g	49,5 g	-	22,5 g	45 g
500 g	65 g	55 g	-	25 g	50 g
600 g	78 g	66 g	-	30 g	60 g
700 g	91 g	77 g	-	35 g	70 g
800 g	104 g	88 g	-	40 g	80 g
900 g	117 g	99 g	-	45 g	90 g
1000 g	130 g	110 g	-	60 g	100 g

I dati si riferiscono all'applicazione Standard | Data refer to standard application | Данные относятся к стандартному способу нанесения

APPLICAZIONE Application Нанесение	ALTO RIEMPITIVO High Filling Высокий уровень порозаполнения	RIEMPITIVO Filling Порозаполняющий	ISOLANTE Insulating Изолирующий
 POT Pot life (20° C) Период использования продукта после добавления отвердителя	30'	60'	90'
 VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity Вязкость при нанесении	50" ± 5" DIN/4	30" ± 3" DIN/4	20" ± 2" DIN/4
 REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustment Настройка краскопульты	3 Giri Turns Оборота	2,5 Giri Turns Оборота	2 Giri Turns Оборота
 UGELLO Nozzle Сопло	1,6 - 1,8 mm Standard/HVLP	1,6 - 1,8 mm Standard/HVLP	1,4 - 1,6 mm Standard/HVLP
 PRESSIONE ARIA Air Pressure Давление воздуха	3-4 Standard 2,0-2,5 HVLP/LVLP	3-4 Standard 1,8 - 2,2 HVLP/LVLP	3-4 Standard 1,8 - 2,2 HVLP/LVLP
 NUMERO MANI Number of coats Количество слоёв	2-3	2	2
 INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats Интервал между слоями	5'-10'	5'-10'	5'-10'

	ESSICCAZIONE & RESA Drying & Yield Сушка и расход	ALTO RIEMPITIVO High Filling Высокий уровень порозаполнения	RIEMPITIVO Filling Порозаполняющий	ISOLANTE Insulating Изолирующий
	APPASSIMENTO Flash time Выдержка	5'	5'	5'
	FUORI POLVERE Dry dust free Без пыли	-	-	-
	PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use Готово к установке	-	-	-
	ESSICCAZIONE COMPLETA Through drying Полная сушка	20 °C: 4-5 h 60 °C: 30'	3-4 h 20'-25'	2-3 h 20'
	IR – ONDE MEDIE IR – Medium Waves ИК сушка – средние волны	15'	15'	15'
	IR – IRRADIANTI A GAS IR – Gas-fired radiant heaters ИК сушка – газ	3'-4'	3'-4'	3'-4'
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness Толщина сухой плёнки	160 µ ± 20	120 µ ± 10	70 µ ± 10
	RESA RFU –M² / KG x 1 µ Yield RFU Расход готового к использованию продукта	460	450	440

	CARTEGGIATURA Sanding Шлифование	ALTO RIEMPITIVO High Filling Высокий уровень порозаполнения	RIEMPITIVO Filling Порозаполняющий	ISOLANTE Insulating Изолирующий
	ROTO ORBITALE SECCO Roto-orbital dry sanding Орбитальная шлифмашина по сухому	P360-P400	P360-P400	P360-P400
	ROTO ORBITALE BAGNATO Roto-orbital wet sanding Орбитальная шлифмашина по мокрому	P400-P600	P400-P600	P400-P600
	CART MANUALE BAGNATO Manual sanding on wet Ручное шлифование по мокрому	P600 - P800	P600 – P800	P600 – P800
	CART MANUALE SECCO Dry manual sanding Ручное шлифование по сухому	P500 - P600	P500 - P600	P500 - P600
	SOVRAVERNICIABILE Overcoatable Возможность нанесения следующего слоя покрытия	4-5 h	3-4 h	2-3 h

PRODOTTI COMPLEMENTARI

| Complementary products | Дополнительные продукты

	CATALIZZATORE Hardener Отвердитель	DILUENTE Thinner Разбавитель
993.MS--	Standard Maxy Solid	
993.SP0T	Rapido Fast Быстрый	
293.HS20	Standard UHS	
293.HS10	Rapido Fast Быстрый	
075.0020		Standard
075.0030		Lento Slow Медленный

ARIA Air Воздух				FORNO Oven Сушка в камере		ИК сушка	
ISOLANTE Insulating Изолирующий	12°C/18°C	18°C/25°C	25°C/35°C	40' A 40°C	30' A 60°C	10' – 15' I.R. Onde Medie Medium Waves Средние волны	5' – 10' I.R./GAS
	993.SP0T	993.MS--	993.MS--	993.MS--	993.MS--	993.MS--	
RIEMPITIVO Filling Порозаполняющий	993.SP0T	993.MS--	993.MS--	993.MS--		993.MS--	

	MOLTO CONSIGLIATO	Very Suggested Очень рекомендуемо
	CONSIGLIATO	Suggested Рекомендуемо
	APPLICABILE	Applicable Нанесение возможно

CONSERVABILITA'

Storing | Срок хранения

	CONSERVABILITA'	
	Storing Срок хранения	24 Mesi Months Месяцев 5 < °C < 35




873.2K51 | 873.ST51 | 873.1151 | 873.2251

FONDO ACRILICO 2K RIEMPITIVO 5:1

2K ACRYLIC FILLING FILLER 5:1

2004/42/IIB (c) (540) 535


FILLER

ОПИСАНИЕ

Акриловый двухкомпонентный грунт с высоким уровнем заполнения пор, технология ST (то есть с очень высоким уровнем сухого остатка при нанесении). 873.2K51 может быть использован, как изолирующий грунт, так и грунт со стандартным уровнем заполнения пор.

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА

873.2K51 СЕРЫЙ
873.ST51 ТЁМНО-СЕРЫЙ
873.1151 БЕЛЫЙ
873.2251 ЧЁРНЫЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- **Многофункциональность:**
 - Грунт с высоким уровнем заполнения 5:1 : $\approx 80 \mu\text{л/слой}$.
 - Стандартное заполнение 5:1:0,5 : $\approx 60 \mu\text{л/1 слой}$.
 - Изолирующий 5:1:1 $\approx 35 \mu\text{л/1 слой}$.
- **Легкость при шлифовании.**
- **Практически нулевое поглощение блеска** финишного покрытия.
- **Гладкий и атласный внешний вид** в изолирующей версии.
- **Возможно изменять оттенок продукта** с использованием баз серии 900 (максимум 10%).
- **Очень гибкий в аспекте последующего нанесения эмалей** – возможно нанесение на продукт, как эмалей на основе воды, так и эмалей на основе растворителя (сольвент).

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

	Высокое заполнение	Стандартное заполнение	Изоляция
Соотношение смешивания	5:1 (vol)	5:1:0,5 (vol)	5:1:1 (vol)
Продукт 873.2K51	100 vol	100 vol	100 vol
Отвердитель 993.MS..	20 vol	20 vol	20 vol
Разбавитель 075.0020	0 vol	10 vol	20 vol
Pot- Life (20 градусові)	30'	60'	90'
Вязкость, нанесение	50" DIN4	30" DIN4	20" DIN4
Количество слоев	2	2	2
Интервал между слоями	5' – 10'	5' – 10'	5' – 10'
Толщина сухой плёнки (micron)	160 $\pm$ 10	120 $\pm$ 10	70 $\pm$ 10
Выдержка	10'	5' – 10'	5' – 10'
Полная сушка	20°C 60°C	3-4 h 25' - 30'	2-3 h 20' - 25'
Покрытие mq/Kg	4 - 5	5 - 6	6 – 7

ВНИМАНИЕ

Несмотря на то, что продукт имеет отличную адгезию к листу, мы рекомендуем наносить его на антикоррозионные грунты (наши 868 и 880) для лучшей антикоррозионной защиты.

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использовать разбавитель для промывки, код 044----- или нитро-разбавитель, код 047-----

TDS C17 EDIZ. 05/2019

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.