

Базовая автоэмаль металлик

Описание продукта

Полная линейка цветов для базового покрытия включает более 100 000 основных цветов: обычные, перламутровые, переливающиеся, металлик и ксираллик. Краска с высоким содержанием пигмента, которая разбавляется на 75% и дает полное покрытие за 2,5 слоя. Экономично расходуется, хорошо покрывает поверхность и экономит время — обычно хватает двух слоев с коротким временем высыхания перед нанесением лака.

Подложки

- Заводское покрытие в хорошем состоянии
- Старая термоотверждаемая краска
- Электроосаждаемые грунтовки
- Хорошо отшлифованные грунтовки 2K
- Голый металл нужно сначала загрунтовать травящим грунтом, затем нанести выравнивающий грунт 2K перед нанесением базового покрытия

Разведение



Стандарт нанесения – HS

	100%	75% Разбавитель
База		Быстрый Нормальный Медленный



18-19 сек / DIN 4 мм / 20°C (68°F)




HVLP 1.3 - 1.4 мм
2.0 – 2.5 бар давление на входе

Базовая автоэмаль металлик



5 мин. между слоями. Для металликов рекомендуется напыление финишного тумана.



Дождитесь полного матирования перед нанесением лака.



Используйте средства защиты.

Характеристики продукта

**Температура
вспышки:**

23°C (73,4°F)

**Содержание
сухого остатка**

21,2-39,0% по весу

Удельный вес

0,94-1,16 кг/дм³

Расход:

8-10 м²/л при толщине сухого слоя 25 микрон