



ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

Грунт-наполнитель шлифуемый HS

Артикул	Описание	В коробке
10.305.1000	0.8 л грунт-наполнитель + 0.2 л отвердитель	12 шт.

Двухкомпонентный шлифуемый грунт-наполнитель на акриловой основе с хорошими заполняющими свойствами и отличной адгезией к полиэфирным шпатлевкам и старым лакокрасочным покрытиям. Используется для выравнивания поверхности в случае легких и средних повреждений.

- Образует гладкое покрытие, что сокращает время последующей обработки
- Легко шлифуется
- Хорошая адгезия к антикоррозионным / катафорезным грунтам (даже без промежуточного шлифования), заводским и ремонтным материалам
- Экономичный в нанесении.

Адгезия к материалам	
Загрунтованные металлические поверхности	+
Полиэфирные шпатлевки	+
2K наполнители / грунты	+
Старые / заводские лакокрасочные покрытия	+

Подготовка к нанесению			
	• Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем. • Заводские и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220–P320. • После операции шлифования вновь очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем.		
Нанесение			
	Смешать в соотношении 4:1 по объему с отвердителем для грунта-наполнителя HS		до 1 часа при 20°C
	0–10% по объему TOP10 универсального разбавителя		Дюза: 1.6–1.8 мм Входное давление: 2–2.5 бар
	По весу (грунт-наполнитель : отвердитель : разбавитель) : 100 г : 16.5 г : 0-6 г		2 – 3 слоя
	25–30 секунд, DIN 4 мм / 20°C		80 – 150 мкм 40 – 50 мкм на один слой
Сушка, шлифование			
	Выдержка перед ускоренной сушкой: 10 минут / 20°C		
	При 60°C	ИК-сушка	При 20°C
	30 минут	7–15 минут	5 – 7 часов
	Шлифовать «по-сухому» абразивами: P400–P600 Шлифовать «по-мокрому» абразивами: P800–P1000		
Примечания			
	• Не рекомендуется наносить при температуре ниже 20°C. При низкой температуре сушите в окрасочно-сушильной камере. • Не используйте активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавляйте загустевший материал. Не смешивайте активированный материал с неактивированным. • Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия. • Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала. • После использования плотно закрывайте емкости с материалами.		
Технические характеристики			
Цвет		серый	
Плотность грунта-наполнителя (при 20°C), г/см³		1.45–1.49	
Плотность отвердителя (при 20°C), г/см³		0.96–0.98	