



BRULEX

2К-Эластификатор



- ☐ универсальный эластикатор для MS- и HS-лакокрасочных материалов
- ☐ применим также и для 2К-наполнителей
- ☐ для окрашивания пластмассовых поверхностей
- ☐ высокая эластичность, сохраняющаяся длительное время

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- для всех пластиковых деталей
- добавить 15% в прозрачные лаки, эмали и наполнители для средних и жестких пластиков
- добавить 30% в прозрачные лаки, эмали и наполнители для мягких пластиков



2К-Эластификатор

ПРИМЕНЕНИЕ:

придание эластичности 2К-лакам
и автоэмалям

ПОДЛОЖКА:

- 2К-грунт-наполнитель для пластмассовых поверхностей **Brulex**
- 2К-наполнители, эластифицированные, отшлифованные

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:



Необходимо производить предварительную обработку! см. Лакокрасочную систему **Brulex S1**.


ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



Если не предписано законом использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.



2К-автоэмали и лаки смешать с 15% **Brulex 2K-Elastic**



при добавлении эластификатора в материал соотношение уже готовой смеси (с добавкой) к требуемому отвердителю не меняется



см.
2К-автоэмаль **Brulex**
2К-прозрачные лаки **Brulex**



2К-Эластификатор

ПРИМЕНЕНИЕ:

придание эластичности
2К-наполнителям

ПОДЛОЖКА:

- 1К-Грунт для пластика
Brulex
- 2К-Грунт-наполнитель для пластика,
один слой

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:



Необходимо производить
предварительную обработку!
см. Лакокрасочную систему **Brulex S1**.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:




Если не предписано законом
использовать индивидуальные средства
противохимической защиты, то мы
рекомендуем это делать.

Все **Brulex** 2К-наполнители должны
отверждаться в пропорции 2:1



Brulex 2К-наполнители смешать
с 30% **Brulex** 2K-Elastic



смешать этот состав с отвердителем
2K-MS **Brulex** в соотношении 2:1



см.
Brulex 2К-наполнители



2К-Эластификатор

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC)	
37 °C		1,012 г/см ³	52,2 весовых %	47,8 объемных %	484,4 г/л	

ОСНОВА: специальные полимеры

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: После работы растворителем.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:



пистолет распылитель
с красконаливным бачком
1,3 – 1,4 мм

- Рекомендуется использовать для работ с данным материалом опытного специалиста.
- Эластификатор **Brulex 2K-Elastic** должен всегда отверждаться с лакокрасочным материалом.
- Все **Brulex 2K**-наполнители должны отверждаться 2:1.
- Хранение смеси с **Brulex 2K**-Грунт-наполнителем «мокрый по мокрому» невозможно!
- Для улучшения шлифуемости сушить эластифицированные 2К-наполнители в течение 45 мин/60 °C

Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т. д. должны быть абсолютно сухими.

Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции. При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсibilизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители. В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.

Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и информируют о нашей продукции и возможностях ее применения. Они не имеют целью гарантировать определенные свойства материалов и их пригодность для конкретной цели применения. Следует соблюдать предупреждения на этикетках. Необходимо учитывать охрану существующих прав промышленной деятельности. В рамках наших обычных условий торговли мы обеспечиваем безукоризненное качество.