



BODY P 961 1K ETCH PRIMER

Технический паспорт No 116

Соответствует
требованиям по VOC

Для нанесения на сталь,
нержавеющую сталь,
алюминий,
гальванизированные
поверхности

Грунт с превосходными
адгезионными и
антикоррозийными свойствами

Легок в применении

Превосходные физические свойства

Общее описание



Разбавить 2:1
BODY 740 ACRYL
NORMAL



Сушка в камере –
20 мин. / 60°C
(температура детали)
Воздушная сушка-
45 мин. / 23°C
ИК-сушка 3-5 мин.
расстояние: 60 - 70 см

Поверхности для применения

Сталь

Нержавеющая сталь

Алюминий

Гальванизированные
поверхности

Подготовка поверхности



Обезжирить
поверхность с
помощью мягкой
салфетки и BODY 770
ANTISIL NORMAL /
BODY 771 ANTISIL FAST.

Обдуть поверхность
до полного высыхания



Наносить в хорошо
прветриваемом
помещении с
использованием
соответствующих
средств индивидуальной
защиты

Применение: в качестве 1K наполняющего грунта кислотного отверждения

2 слой »» нанести на отшлифованную поверхность тонким слоем, через 5-10 мин. выдержки нанести второй слой.



разбавить 2:1
BODY 740 ACRYL
NORMAL



3 - 5 мин.
расстояние:
60 - 70 см



Рабочая вязкость:
20-25 сек.
DIN 4 / 20°C



P 320 – P 500
шлифование вручную



Обычный краскопульт
1.5 - 1.8 мм
3-4 бар входное давление
2 слоя = 50-100 мкм



P 600 – P 1000
шлифование с водой



HVLP краскопульт
1.5 - 1.8 мм
2 бар входное давление
2 слоя = 50-100 мкм



Всегда используйте
средства
индивидуальной
защиты



2K HB BODY Primers
2K Autoemail Acrylic Paint SR
HB BODY Basecoat
HB BODY UHS Clears



5-10 мин. / 23°C
окончательная выдержка



Следуйте указанным в
настоящем Техническом
паспорте инструкциям



Сушка -
45 мин. / 23°C
20 мин. / 60°C
(температура панели)



BODY P 961 1K ETCH PRIMER

Технический паспорт No 116

Применение: в качестве 1K травящего грунта

2 слоя »» нанести на отшлифованную поверхность тонким слоем, через 5-10 мин. выдержки нанести второй слой.



Разбавить 1:1
BODY 740 ACRYL
NORMAL



3 - 5 мин.
расстояние:
60 - 70 см

Точка вспышки:
25°C / 77°F

Удельный вес:
1.2 г/см³

Примечания:

• Предварительно прогреть окрасочную камеру до необходимой температуры



Рабочая вязкость:
18-20 сек.
DIN 4 / 20°C



используйте
скотч-брайт

Сухой остаток:
45% по весу

• Применять только вместе с рекомендованными разбавителями и отвердителями



Обычный краскопульт
1.5 - 1.8 мм
3-4 бар входное давление
2 слоя = 20-30 мкм



Всегда используйте
средства
индивидуальной
защиты

VOC (2004/42/EC)

Этот продукт является специальным отделочным материалом, исходя из его компонентов и свойств. Максимальное содержание VOC в этой категории - 780 г/л. Содержание VOC в готовом к применению продукте - 780 г/л. 2004/42/IIВ(c)(780)780

• Можно использовать также и в странах, не применяющих законодательное ограничение по VOC

• Не применять при температуре ниже 15°C.



HVLP краскопульт 1.5 - 1.8 мм
2 бар входное давление
2 слоя = 20-30 мкм



2K HB BODY Primers
2K Autoemail Acrylic Paint SR
HB BODY Basecoat
HB BODY UHS Clears



Следуйте указанным в настоящем Техническом паспорте инструкциям

Расчетная укрывистость:

6м²/л при толщине сухой пленки 100 мкм



5-10 мин. / 23°C
окончательная
выдержка



Сушка -
45 мин. / 23°C
20 мин. / 60°C
(температура панели)

**** Предупреждение :** Нанесение методом "мокрый по мокрому" допускается только на новые заводские панели, на которые еще не наносились наполнители. При нанесении на старое лакокрасочное покрытие, BODYFILL 961 ETCH PRIMER должен зашлифован перед окрашиванием.

Очистка инструмента:
После использования
очистить Body 740 ACRYL
NORMAL

Только для профессионального использования. Сведения, указанные в данном Техническом паспорте были тщательно отобраны в ряде лабораторных исследований. Данные основаны на лучших наших знаниях на момент выпуска. Данные приводятся только для информационных целей и производитель не несет ответственности за их правильность, точность и полноту. В ответственности пользователя проверка наличия последних обновлений или получение дополнительной информации, если это необходимо для использования продукта по назначению. Интеллектуальная собственность на данный продукт, товарные знаки и авторские права защищены. Все права защищены. Соответствующий Паспорт безопасности и предупреждения, указанные на упаковке должны быть внимательно прочитаны. Производитель оставляет за собой право изменять и / или прекращать действие указанной здесь информации полностью или частично в любое время по его собственному усмотрению без предварительного уведомления и не несет ответственности за обновление информации. Все правила, изложенные в настоящем пункте, применяются соответственно для любых будущих изменений и дополнений.

Выпуск 2/2015, Сентябрь 2015