



Technical Datasheet QP-3401_3405_3407_V

 QUICKLINE® 2K Primer Surfacers



Описание	Quickline QP-3401/3405/3407 2K акриловый грунт, обеспечивающий превосходное заполнение и отличную прочность. Многофункционален, может использоваться как грунт - выравниватель и как толстослойный наполнитель. Смешивая QP-3401, QP-3405 и QP-3407 можно получить подходящий оттенок серого цвета для лучшей укрывистости эмалей Quickline.														
Продукт и добавки	Грунт: Отвердитель: Разбавитель:	QP-3401 QP-3405 QP-3407 QH-4210/20/30 QS-5210/20/30	Грунт Quickline 2K наполнитель белый Грунт Quickline 2K наполнитель серый Грунт Quickline 2K наполнитель темно-серый Отвердитель Quickline MS (18 °C/25 °C /35 °C) Разбавитель Quickline MS (18 °C/25 °C /35 °C)												
Подготовка Поверхности		Тщательно обезжирить до/после шлифования.	 Шлифование машинкой: Старые покрытия: абразивом P240-P320 Голый металл (небольшой участок): P180 Шпатлевка: абразивом P180 – P220												
Смешивание	 Грунт Quickline QP-3401/3405/3407 Отвердитель Quickline QH-4210/20/30 Разбавитель Quickline QS-5210/20/30 Время жизни готовой смеси при 20°С :		<table><tr><th colspan="2">Объемные части</th></tr><tr><th>Наполнитель</th><th>Выравниватель</th></tr><tr><td>5 частей</td><td>5 частей</td></tr><tr><td>1 часть</td><td>1 часть</td></tr><tr><td>0,5 частей</td><td>1 часть</td></tr><tr><td>45 минут</td><td>1 час</td></tr></table>	Объемные части		Наполнитель	Выравниватель	5 частей	5 частей	1 часть	1 часть	0,5 частей	1 часть	45 минут	1 час
Объемные части															
Наполнитель	Выравниватель														
5 частей	5 частей														
1 часть	1 часть														
0,5 частей	1 часть														
45 минут	1 час														
Краскопульт	Стандартный: HVLP:	Сопло 1,8 – 2,2 мм, давление воздуха – 2 – 2,5 бар – см. инструкции производителя краскопульт Сопло 1,5 – 1,8 мм, давление воздуха 2 бар см. инструкции производителя краскопульт													
Нанесение	Наполнитель 2 - 3 слоя Толщина сухой пленки покрытия 150–200 мкм		Выравниватель 2 – 4 слоя Толщина сухой пленки покрытия 75-150 мкм												
Межслойная сушка	5-10 минут между слоями при 20°С														
Сушка	Воздушная сушка при 20°С: Принудительная сушка:	Наполнитель 6-8 часов до готовности к шлифованию 60°С 20-30 минут ИК-сушка 10-15 минут	Выравниватель 4-5 часа до готовности к шлифованию												
Шлифование	Перед нанесением отделочного покрытия поверхность грунта QP-3401/3405/3407 необходимо шлифовать по сухому P400 – P500 или P800 – P1000 по-мокрому .														
Примечания: Очистка оборудования – промывайте оборудование сразу после нанесения с использованием разбавителя Quickline Thinner QS-5220 или любого другого подходящего разбавителя. Утилизация отходов – в соответствии с местным законодательством.															

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS). Торговая марка QUICKLINE® и логотип QUICKLINE® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc. © 2019 PPG Industries. Все права защищены.

ООО «ППГ Индастриз», 117587, Москва, Варшавское шоссе 118, корпус 1, Тел.: 8 (495) 213- 31- 07

QUICKLINE®