ООО «ПОЛИХИМ»
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 321
Тел. (831)216-37-25, 216-37-28
www.masterwax.ru, info@masterwax.ru

Мастика полимернобитумная антигравийная Бастион

ТУ 2384-001-25582316-2015

- Антишум
- Эластичное ударопрочное покрытие
- Морозостойкое покрытие

Описание
Антикоррозионный состав представляющийт собой композицию на основе нефтяного битума, полимеров, пластификаторов, ингибиторов коррозии и специальных наполнителей.

Свойства
- Ударопрочное покрытие
- Высокая антикоррозионная стойкость
- Отличная адгезия к металлическим поверхностям
- Высокая эластичность, сохраняемая в холодное время года
- Не оказывает вредного воздействия на лакокрасочные покрытия

Применение
Предназначен для защиты нижней части кузова автомобиля от разрушительного воздействия камней, песка, воды, растворов дорожных реагентов, а также обеспечение дополнительной противошумной изоляции днища кузова.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет	Черный Однородная гладкая поверхность	ГОСТ 29319 и п. 5.3, п.5.4 ТУ
2	Время высыхания при температуре (20±5)°С, ч	72	п. 5.9 ТУ
3	Стойкость к статическому воздействию воды, ч	500	ГОСТ 9.403 разд.2
4	Стойкость к статическому воздействию 5%-ного раствора хлористого натрия, ч	300	ГОСТ 9.403 разд.2

Поверхности для нанесения
Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.

Технология нанесения
Подготовка поверхности:
Удалить грязь и рыхлую ржавчину. очищенную поверхность обезжирить (ацетоном, уайт-спиритом, бензином) и просушить. Если на металле присутствует ржавчина, то её нужно по возможности зачистить и обработать преобразователем ржавчины ФОП-1.
Нанесение материала:
Материал наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°С. Перед применением продукт выдержать при комнатной температуре в течение 1-2 ч. Состав тщательно перемешать. Защитить поверхности, не подлежащие обработке.
Нанесение методом воздушного напыления при помощи специального оборудования для мастик различных видов вязкости, а также кистью или шпателем в 1-2 слоя.
Время межслойной сушки 5-6 часов при температуре 15-25°С. Время высыхания готового покрытия – 72 часа.
При попадании состава на лакокрасочное покрытие рекомендуется удалить его сольвентом или авиационным керосином. В случае ошибок, допущенных при нанесении, невысохший материал можно удалить вначале шпателем, а затем ветошью, смоченной растворителем.
После окончания работ оборудование промыть сольвентом.

Хранение и транспортировка
Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
Температурный режим хранения: от +5°С до +35°С. Температурный режим транспортирования: от –20°С до +30°С.
Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Меры предосторожности
Беречь упаковку с материалом от огня. Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.
СИЗ: респиратор, перчатки, защитные очки

Сертификаты
СГР RU 77.10.34.015.Е.002693.12.15
РПБ 25582316.20.60361 до 14.01.2025

Стандартная фасовка
Жестяная банка 1,0 кг, 12 шт., гофрокороб, арт. MW010601
Жестяная банка 2,2 кг, 6 шт., гофрокороб, арт. MW010602

Вспомогательные материалы
Преобразователь ржавчины ФОП-1
Триггер 500 мл, 15 шт, гофрокороб, арт. MW060102

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.
Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.