

Прозрачный лак MS Plus

Прозрачный лак MS Plus – это двухкомпонентный акриловый прозрачный лак с высоким блеском для ремонтной окраски по двухслойной технологии.

- Отлично растекается, заполняя поры и мелкие неровности
- Сушка в окрасочно-сушильной камере в течение 30 мин при +60°C
- Инфракрасная сушка 15–20 мин
- Жизнеспособность готового к нанесению лака до 6 ч
- Обладает высокой стойкостью к погодно-климатическим факторам, не желтеет.

Артикул	Описание	Упаковка
7-250-5000	5 л, прозрачный лак	4
7-352-2500	2.5 л, отвердитель быстрый	4
7-350-2500	2.5 л, отвердитель стандартный	4

VOC, г/л: 626 (готовый материал)
норма: 2004/42/IIIB (с) (420)



Нанесение



В соотношении 2:1 по объему с:
– C.A.R.FIT Отвердителем для MS Прозрачного лака **стандартным** или
– C.A.R.FIT Отвердителем для MS Прозрачного лака **быстрым**



– 20 сек (DIN 4 мм)



– 6 ч при использовании C.A.R.FIT Отвердителя для MS Прозрачного лака **стандартного**
– 2 ч при использовании C.A.R.FIT Отвердителя для MS Прозрачного лака быстрого



RP: 1.3–1.5 мм / 2–2.5 бар
HVLP: 1.3–1.5 мм / 1.5–2 бар



2 слоя = 50–60 мкм
Межслойная выдержка: 5 мин

Дальнейшая обработка



– «от пыли»: 40–50 мин
– монтажная прочность: 6–7 ч
– полное отверждение: 12 ч



– выдержка: 5 мин
– монтажная прочность: 30 мин при +60°C
– полное отверждение: 1.5 ч



– выдержка: 5 мин
– предварительная сушка*: 5 мин при 50% мощности
– окончательная сушка*: 15–20 мин при 100% мощности
* коротко-/средневолновая сушка

Характеристики продукта

Плотность (при 20°C), г/см ³	прим. 950
Температура вспышки, °C	23

Хранение и меры безопасности

