



RoxelPro

www.roxelpro.com



Технические данные:

Основа:	Акриловая пена
Адгезив:	Акриловый полимер
Цвет:	Серый
Толщина:	0.8 (±0.1) мм
Плотность:	780 кг/м ³
Лайнер	Красный полиэтилен
Прочность на отслаивание при 180° Метод ASTM D-3330	3700 г/25мм
Прочность на разрыв: Метод ASTM D-897	6500 г/см ²
Кратковременная термостойкость:	160°C
Длительная термостойкость:	100°C
Устойчивость к низким температурам:	-40°C
Устойчивость к УФ излучению	Хорошая

Пеноакриловая двусторонняя лента

Описание:

Двусторонняя акриловая клейкая лента повышенной прочности. Применяется для соединения различных материалов: дерево, металл, пластик, стекло и т.д.

Применение:

Склеиваемые поверхности должны быть тщательно очищены. Приклейте ленту затем крепко сожмите в течение 30 сек. Максимальная прочность будет достигнута через 72 часа. Спустя 3 часа прочность будет составлять 75%

Артикул	Размер
512311	6мм x 5м
512312	9мм x 5м
512313	12мм x 5м
512314	16мм x 5м
512315	19мм x 5м

Прочность на сдвиг

На нержавеющей стали после выдержки 20 минут при комнатной температуре	3700 г/см ²
На нержавеющей стали после выдержки 24 часа при комнатной температуре	6500 г/см ²