


8**ГРУНТ КИСЛОТНЫЙ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ / ACID ETCH PRIMER****Объём - 520 ml****Описание**


Быстросохнущий кислотный протравливающий грунт предназначен для подготовки поверхности деталей автомобилей при ремонтной покраске. Предотвращает образование подпленочной коррозии. Повышает адгезию к различным металлам, в т.ч. к алюминию, оцинкованной и нержавеющей стали. Грунт наносится на зашлифованный и обезжиренный голый металл перед применением акрилового грунта. Последующее покрытие наносить не ранее, чем через 20-30 минут после нанесения кислотного грунта. На грунт нельзя наносить полиэфирные материалы.



Абразивы: сталь - P120-P180, алюминий - P280-P360, нержавейка - P220-P320, оцинковка - скотч-брайт.



Оптимальная температура 18-25°C, влажность 50-60%. Наносить с расстояния 15-20 см от поверхности.



1-2 слоя с межслойной выдержкой 5-10 мин, рекомендуемая толщина высушенной пленки 8-10 мкм.



Высыхание 20-30 мин при 20°C. Последующие материалы наносить не ранее 20 мин и не позднее 4 часов.

Ассортимент

АТР-А07521
зелёный