



SOLID UNISEAL PU Grey

371.1000.7 SOLID UNISEAL PU Grey герметик кузовной под кисть 1кг

Описание:

Однокомпонентный тиксотропный герметик SOLID UNISEAL PU Grey для кузова на основе синтетических каучуков и растворителя. Наносится кистью. Идеально подходит для нанесения на сварные швы на кузове автомобиля, например, на фланцах, сварных деталях и других внутренних частях автомобиля. Можно красить после нанесения. Хранить в прохладном сухом месте. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией и паспортом безопасности, предоставленными производителем. Цвет: серый.

Применение:

Для эластичного уплотнения горизонтальных и вертикальных сварочных швов кузовов автомобилей в камере двигателя, основе багажника и вокруг арок колёс.

Для получения оригинальной заводской фактуры уплотнения с видимыми полосками кисти.

Для уплотнения больших поверхностей автомобильных прицепов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

SOLID UNISEAL PU Grey является продуктом, готовым к применению.

Цвет: светло-серый.

Плотность при температуре +20°C: $1,20 \pm 0,04$ кг/л.

Вязкость (по Брукфилду НВТ) при температуре +20°C: 230000 ± 40000 мПа·с.

Вес грамм: 1000гр. $\pm 15,0$ гр.

Консистенция: тиксотропная паста.

Содержание твёрдых веществ: $(65 \pm 5)\%$

Химическая стойкость:

К кислотам: хорошая к соляному раствору: очень хорошая

К углеводороду: хорошая к воде: очень хорошая

Термическая стойкость: от -30°C до +80°C, кратковременно +120°C.

Температура нанесения: от +5°C до +25°C.

Ограничения:

Не следует использовать нитроцеллюлозный растворитель.

Наносить с помощью жёсткой кисти для нанесения клеевых уплотнительных масс или с помощью шпателя.

Количество слоёв: 1-2.

Возможность выполнения исправлений: через ~ 15 минут.

Во время нанесения масса не стекает.

Температура нанесения: от +5°C до +25°C.

Срок годности: 18 месяцев.

Штук в коробке: 12 банок.

