

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



2K Primer Filler 4+1 HS AUTOP PROFESSIONAL - двухкомпонентный акриловый грунт - наполнитель. Обладает хорошей заполняющей и укрывающей способностью. Подходит для покрытия больших площадей и устранения неровностей поверхности. Допускается нанесение толстых слоев с увеличением межслойной сушки. Легко шлифуется.

- АТР-PR20/24-08/P1 белый цвет
 АТР-PR20/24-08/P2 черный цвет
 АТР-PR20/24-08/P3 серый цвет

фасовка, л

0,8

артикул

АТР-PR20/24-08

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ



Существующие покрытия, включая: термоактивные акриловые покрытия, полиэфирные шпатлевки, травящие и эпоксидные грунты.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ



	продукт	продукт	наименование	по объему, мл	по массе, г
A.	ГРУНТ	АТР-PR20/24	2K Primer Filler 4+1 HS AUTOP PROFESSIONAL	100	100
B.	ОТВЕРДИТЕЛЬ	АТР-HR10/24	Hardener Standard for primer 4+1 AUTOP PROFESSIONAL	25	15,4
C.	РАЗБАВИТЕЛЬ	АТР-TR50/54	Thinner Standard for primer AUTOP PROFESSIONAL	31	22

Для определения точной дозировки компонентов используйте мерную емкость. Компонент С добавляется в готовую смесь А+В.

ОБОРУДОВАНИЕ



Используйте краскопульт (диаметр сопла **1,6-1,8 мм**, давление **2,0 bar***). *См. инструкцию на краскопульт.

Для очистки оборудования рекомендуется применять Thinners **AUTOP PROFESSIONAL**.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ



Количество слоев	2
Рекомендуемая толщина сухого слоя	120-130 мкм
Вязкость (ВЗ-4) готовой к употреблению смеси	20-24'' при 20°C
Температура (детали, смеси и в помещении)	от +15°C до +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%
Жизнеспособность готовой смеси	2 часа при 20°C

ВЫДЕРЖКА



Между слоями: **7-10 мин при 20°C**
 Перед сушкой: **10 мин при 20°C**

СУШКА



Вариант 1: воздушная сушка **4-6 ч при 20°C** (в зависимости от толщины слоя)
 Вариант 2: ускоренная сушка **40 мин при 60°C**

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА: ПОЛИРОВКА ИЛИ ПОВТОРНАЯ ПОКРАСКА



Вариант 1: сухое шлифование абразив **P400-P500**
 Вариант 2: шлифование с водой абразив **P600-P1000**

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ



Срок годности со дня изготовления в не распакованной упаковке 12 месяцев.
 Рекомендуется хранить в прохладном, сухом месте в оригинальной упаковке при температуре до + 35°C.



ОСТОРОЖНО!



Только для профессионального применения.

ОГНЕОПАСНО! Беречь от источников воспламенения. Держать в месте, недоступном для детей. Избегать вдыхания паров, проглатывания, попадания в глаза и контакта с кожей. Рекомендуется использовать защитные перчатки, очки и респиратор с внешней подачей воздуха. Не курить во время работы. Работать с продуктом в хорошо вентилируемом помещении.