



Срок хранения: 24 месяца
Цвет: прозрачный
Фасовка: 5 л, 1 л
EU2004/42 Cat II B(e) VOC 540 g/l
(VOC limit 840 g/l)

Назначение продукта

Применяется для создания высококачественного прозрачного покрытия. Характеризуется высокой степенью глянца. Устойчив к царапинам (Scratch Resistant).

Примечание

При ремонтной окраске пластмасс в HS Лак D323 добавляется Пластификатор D101 (см стр. 23). После сушки при необходимости лак можно отполировать.



Предыдущие покрытия			
	Базовые, водоразбавляемые эмали		
Пропорции смешивания		объемные, мл	весовые, г
	HS Лак D323	100	100
	HS Отвердитель D220	50	50
	Uni Разбавитель D110	0-10	0-10
Вязкость готовой смеси			
	18 секунд ВЗ-4 при 20°C		
Время жизни			
	4 часа при 20°C		
Нанесение		размер дюзы, мм	давление, бар
 	Окрасочный пистолет	1,3-1,4	3-4
	Окрасочный пистолет HVLV	1,3-1,4	2
	Количество слоев	1,5-2	
	Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм	50-60	
Рекомендуемые условия нанесения			
	Влажность	не более 75%	
	Температура	+15°C - +30°C	
Межслойная выдержка			
	10-15 минут при 20°C Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут		
Сушка		при 20°C	при 60°C
		12 часов	30 минут
Инфракрасная сушка (короткие волны)			
	12 минут		