

60/10

АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ «GRAVITON» ANTIGRAVEL COATING

FOR CAR BODY REPAIR
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

ОПИСАНИЕ

Высококачественное быстросохнущее прочное эластичное текстурное покрытие применяется при ремонте автомобилей. Предназначено для защиты деталей от ударов камней, воздействия соли и влаги. Обладает отличными антикоррозионными и шумоизоляционными свойствами. Идеально подходит для днища, порогов, крыльев и внутреннего отсека двигателя.

 Цвет: белый (P1) Арт. ATP-CR60/10-1/P1
  Цвет: чёрный (P2) Арт. ATP-CR60/10-1/P2
  Цвет: чёрный (P3) Арт. ATP-CR60/10-1/P3



ТУ 2312-002-56451051-11

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

- Подготовленный загрунтованный или голый металл.
- Оригинальные лакокрасочные покрытия.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Поверхность перед нанесением должна быть тщательно вымыта моющими средствами, очищена, обезжирена, высушена и обеспылена.

- Подготовленный загрунтованный металл – обезжирить, отшлифовать P250-P350;
- Алюминий, оцинкованная, нержавеющая, черная сталь – обезжирить, отшлифовать P120 – P150;
- Оригинальные лакокрасочные покрытия - обезжирить, отшлифовать P250-P350.

После обработки повторно очистить, обезжирить и высушить.

Для очистки и обезжиривания поверхности используйте AUTOP №21 «Обезжириватель-антисиликон сольвентный» и AUTOP №23 «Очиститель-обезжириватель водно-спиртовой».

Не наносить на герметики.

ОБОРУДОВАНИЕ



Рекомендуем использовать пистолет для антигравия с диаметром сопла 4.0-5.0 мм и рабочим давлением 4.0 – 6.0 bar (см. инструкцию на пистолет).

Для очистки оборудования рекомендуем применять оригинальные разбавители AUTOP.

НАНЕСЕНИЕ



- | | |
|-----------------------------|---|
| Условия | • Рекомендуемая температура +20°C (не ниже +10°C). Влажность воздуха - не выше 75%. |
| Расстояние нанесения | • 30-40 см. |
| Количество слоев | • 2-3 слоя, толщина одного слоя - 150-200 мкм. |
| Межслойная выдержка | • 5-10 минут при +20°C. |

Получение рельефа различного размера достигается изменением расстояния нанесения и изменением давления в пистолете для антигравия. Для подбора текстуры нужного рельефа перед применением сделайте пробные выкрасы на тест-пластине.

ВРЕМЯ СУШКИ ПРИ +20°C



На отлип - не более 20-30 мин.

Для монтажных работ – 1-2 ч.

Полное высыхания – 4-6 ч.

Набор твердости – не более 48 ч.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Может быть окрашено большинством окрасочных систем.
Последующие покрытия наносить не ранее, чем через 3 часа.

ХРАНЕНИЕ



Хранить в плотно закрытой таре в сухом и прохладном помещении при температуре от -10°C до +35°C, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Защищать от химических и механических воздействий. Избегать больших температурных колебаний.

Срок годности - 5 лет, при соблюдении условий хранения.

ПРИМЕЧАНИЯ



- Только для профессионального применения!
- Осторожно! Огнеопасно! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов.
- Применять средства индивидуальной защиты, респиратор, перчатки, очки.
- Остатки материалов должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством.

По вопросам технической поддержки
и качества продукции обращаться
по телефону бесплатной горячей линии
8-800-301-61-61

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти на сайте autor-pro.ru. Компания не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую мы не можем контролировать, компания не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая убытки.