



**ЭМАЛЬ
VIKA-СИНТАЛ
МЛ-1110
МЛ-12**

Назначение: меламиноалкидная эмаль для окраски кузовов транспортных средств.

Фасовка: 0,8; 2 кг.

ТУ: 6-10-2048-2002 / ТУ: 6-21-49404743-139-2001



Продукты	Эмаль VIKA-синтал (МЛ-1110, МЛ-12); Отвердитель VIKA (ОЭМ-3 EXTRA); Растворитель 650, 647, сольвент		
Подложки	Отшлифованное заводское покрытие; Загрунтованные / зашпатлеванные поверхности		
Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность металла Уайт - спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKA, сухая шлифовка Р280-Р320; Загрунтовать поверхность грунтовкой ПРАЙМЕР антикоррозионной, сухое шлифование Р400 или мокрое Р800-Р1000		
Условия нанесения	Оптимальная температура + 20°C; Минимальная температура +15°C; Относительная влажность не более 75 %		
Смешивание	Отвердитель VIKA (ОЭМ-3 EXTRA) 8-10% от массы эмали		
Жизнеспособность	8 час. после смешивания		
Разбавление	Растворитель 650, 647, сольвент, до 30% от массы эмали		
Вязкость при нанесении	18-20 с. при 20°C по ВЗ-4 (DIN Cup 4)		
Оборудование для нанесения	Краскораспылитель	Диаметр сопла	Рабочее давление
	Подача самотеком	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм
	Сифонная подача	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм
	Допускается нанесение кистью		
Количество слоев	2-3		
Выдержка	5-7 мин. между слоями		
Толщина покрытия	35 - 40 мкм за два слоя		
Сушка	Режим сушки	130°C	80°C с отвердителем
		30 мин.	1 час
Очистка оборудования	Растворитель 646, 647		

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев