

Шпатлевка UNI



Артикул	Описание	В коробке
10.109.1000	1 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	8 шт.
10.109.1500	1.5 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	6 шт.

Универсальная мягкая наполняющая шпатлевка UNI по основе полиэфирных смол. Шпатлевка UNI легко принимает желаемую форму при любой толщине слоя материала. Легко и мягко шлифуется.

- Обладает хорошей наполняющей способностью
- Легко распределяется по поверхности
- После высыхания образует беспористую поверхность
- Подходит для машинного / ручного шлифования «по-сухому»
- Имеет очень высокую адгезию к большинству металлических материалов, используемых для изготовления кузова автомобиля.

Адгезия к материалам	
Обычная и оцинкованная сталь	+
Алюминий	+
Стеклопластики	+
Старое / заводское лакокрасочное покрытие	+

Подготовка к нанесению



- Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
- Старое лакокрасочное покрытие и следы коррозии удалить путем шлифования абразивами P80 – P120 (кромки - P150 или P180)
- Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить

Нанесение



Добавить 2 % по весу отвердителя ВРО



Жизнеспособность: 5–6 минут

Сушка, шлифование



15–20 минут / 20°C
2-3 минуты при 50% мощности / коротковолновая ИК-сушка



Шлифовать абразивами

- сначала: P80–P120
- далее: P180–240

Примечания



- Не наносите полиэфирную шпатлевку на неотшлифованные поверхности
- Используйте рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов
- Не наносите шпатлевку на протравливающие грунты и однокомпонентные акриловые материалы
- Не наносите лакокрасочные покрытия прямо на полиэфирные шпатлевки во избежание впитывания материала
- Не наносите шпатлевку при температуре ниже 15°C

Технические характеристики

Цвет	жёлтый
Плотность (при 20°C), г/см ³	1.85 ± 0.1